


## Keramikabplatzungen


Die häufigste Ursache von Keramikabplatzungen liegt in der Verarbeitung der Zirkonarbeiten. In den folgenden Abbildungen wird versucht, dies näher zu erläutern.




*Okklusion zu hoch*



*Nach dem Einschleifen ...*



*... entsteht Bruchgefahr*




*Keramikteile können absplintern*

### Lösung:



*Nach dem Einschleifen ...*



*... unbedingt abrunden*